

<b>Description :</b>	<p>Les peintures HEMPEL sont produites et livrées prêtes à l'emploi. Il n'est normalement pas nécessaire de les diluer après homogénéisation.</p> <p>Néanmoins, si la peinture doit être appliquée en faible épaisseur (par exemple comme couche de colmatage/liaison) ou si la peinture devient trop épaisse, par exemple par temps froid, le diluant HEMPEL mentionné sur la Fiche Technique peut être ajouté afin d'obtenir une viscosité plus adaptée à l'application. D'une manière générale, la dilution doit être tenue au minimum pour ne pas altérer la qualité de travail de mise en peinture, telle qu'elle le serait par une dilution intempestive. Cependant, lors d'application à des températures élevées (air et/ou support), la dilution peut exceptionnellement dépasser la limite indiquée sur la fiche technique afin d'éviter le poudrage et une faible formation du film.</p> <p>Les diluants HEMPEL sont formulés pour donner aux propriétés d'application à la brosse, au pistolet etc...des résultats optimum.</p> <p>Nous déclinons toute responsabilité quant aux effets parasites pouvant être occasionnés par l'utilisation de diluants de substitution courante à la place de nos diluants spécifiques.</p> <p>Dans tous les cas, consulter la fiche technique et les instructions d'utilisation - lorsqu'elles existent – correspondantes. En ce qui concerne l'utilisation des diluants en tant que solvant de nettoyage, voir REMARQUES ci-dessous.</p>
<b>Usage recommandé:</b>	08450 (23°C/73°F) HEMPADUR
<b>Disponibilité :</b>	Fait partie de l'assortiment Groupe. Disponibilité locale sujette à confirmation.
<b>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :</b>	
Teinte n°/Couleurs :	00000/ Incolore.
Point éclair :	25 °C [77 °F]
Masse volumique :	0.9 Kg/L [7.2 lbs/US gallon]
Teneur en COV :	857 g/l [7.1 lbs/US gallon]
	<i>Les caractéristiques physiques ci-dessus sont les valeurs nominales selon les formules du Groupe HEMPEL.</i>
<b>MISE EN ŒUVRE :</b>	
<b>Sécurité :</b>	Manipuler avec précaution. Avant et pendant l'utilisation, respecter toutes les consignes de sécurité stipulées sur les étiquettes des emballages de nos peintures. Consulter les fiches de données de sécurité HEMPEL et respecter toutes les réglementations locales ou nationales de sécurité.
Remarques	Le matériel d'application peut habituellement être nettoyé avec le diluant préconisé pour la peinture. For cleaning of tools which have been used for HEMPADUR products, HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610 is recommended. Do not use it for thinning, nor for cleaning after use of polyurethane products, HEMPATHANES.
Note:	<b>HEMPEL'S THINNER 08450 Pour usage professionnel uniquement.</b>
Edité par :	HEMPEL A/S <span style="float: right;">0845000000</span>