



3M 09639

Liquide de finition Finesse-it™



Fiche Technique Polissage et lustrage

Septembre 2011

Présentation

Bouteille 1 litre.

Description et domaine d'utilisation

Le liquide de finition Finesse-it est un liquide de polissage à utiliser pour rectifier les défauts de peinture localisés, tels que les grains de poussière ou les coulures. Pour un résultat optimal, utiliser le liquide de finition 3M 09639 en association avec les feutres blancs Finesse-it 50016 ou 50017. Pour rectifier des défauts peinture, utiliser les disques microabrasifs 3M 268L 9 microns ou les feuilles abrasives à l'eau ou à sec 3M 401Q, grain P 2000.

Propriétés physiques

Couleur	: Crème liquide blanche
Point éclair	: 24°C
Viscosité (CPS) Brookfield:	7500-16500
viscomètre	
pH	: 9.4-9.2 at 25°C
Ebullition	: 100°C

Principales caractéristiques

- Sans silicone ni ammoniacque,
- Enlèvement rapide des rayures de microabrasifs,
- Idéal pour les petites surfaces,
- Utiliser en première monte pour la rectification des défauts localisés,
- Contient des micros billes de verre abrasif.

Conseils de d'utilisation

Une trop forte et trop longue pression peut provoquer des brûlures de la peinture fraîche. Laisser la peinture refroidir complètement et repolir en utilisant le le liquide de finition Finesse-it avec de très légères pressions.

Conditions de stockage

- Eviter le gel.
- Stocker les bouteilles debout.
- Durée de vie du produit : 2 ans.

Méthodes d'application

- Bien secouer la bouteille avant utilisation.
- Poncer légèrement les défauts en utilisant le disque micro abrasif 3M 9 microns 00127 avec un bloc à poncer manuel rouge Finesse-it 13441 ou utiliser le papier abrasif 3M Perfect-it 401Q micro fine à l'eau.
- Appliquer le liquide de finition sur le feutre blanc Finesse-it 3M 09677 (rotation de la machine entre 1500 et 2000 tours/min).
- Utiliser légèrement plus de produit si le tampon est neuf.
- Appliquer une pression moyenne pendant 15-20 secondes selon la dureté de la peinture. Réduire la pression pour les dernières 2-3 secondes pour obtenir un brillant optimal.
- Essuyer à l'aide du chiffon de lustrage 3M 09304 ou du tissu microfibre 3M 2010 et vérifier que les rayures ont disparu.
- Répéter l'opération si nécessaire.
- Pour obtenir un résultat parfait utiliser le liquide de finition 05991 sur la mousse alvéolée noire 05726 ou le liquide de finition 05990 à la main, avec un tissu microfibre 2010.

Certification

Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001. La plupart de nos usines sont également certifiées ISO 14001 (Environnement).



3M France
Solutions Abrasives pour l'Industrie
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France
www.3m.fr/abrasifs

Centre Information Clients

N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3m.fr