

MASTIC POLYESTER UNIVERSEL



Informations techniques

Composants du produit

MASTIC POLYESTER UNIVERSEL
Durcisseur pour mastic polyester universel

Données physiques et chimiques

La couleur du mastic : blanc
Le degré d'éclat du mastic: semi-brillant

La couleur du durcisseur composant B : blanc
Le degré d'éclat du durcisseur composant B : semi-brillant

La couleur du mélange: blanc

Description du produit

Le mastic polyester universel est un produit polyvalent qui se caractérise par un traitement très simple et une grande aptitude au ponçage. C'est un produit dur et flexible qui se caractérise par une bonne adhérence à diverses surfaces.


Procédé d'application



Application

Il est recommandé pour la réparation de petits et de moyens dommages sur les surfaces au-dessus de la ligne d'eau. Il peut être utilisé au-dessous de la ligne d'eau seulement dans le cas de l'application des couches de protection. Il possède une très bonne adhérence aux substrats suivants: stratifiés de polyester, primaires acryliques à 2 composants, substrat en acier, substrat en acier galvanisé, substrat en aluminium et vieilles couches de vernis.

ATTENTION: On ne peut pas appliquer le mastic directement sur les primaires réactifs, sur les produits acryliques, ni ceux de nitrocellulose à 1 composant.



Proportion du mélange des composants:

Parties en poids: (g)

Mastic : Durcisseur
100 : 2÷3

Mélanger les composants jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme. Ne pas mélanger des quantités supérieures du produit à celles qui peuvent être utilisées au cours de la durée de validité.

Le temps d'application après le mélange avec le durcisseur 3÷5 minutes.



Application

Appliquer à l'aide d'un couteau à mastic. Ne pas dépasser 5 mm en une seule couche. Chaque couche successive appliquée doit être plus mince que la précédente de 10% environ.



Le temps de durcissement 20÷30 minutes à 20°C.

La température inférieure à 20° C augmente considérablement le temps de durcissement

Les temps proposés doivent être considérés comme indicatifs. Le temps réel du durcissement peut être plus long ou plus court, en fonction de l'épaisseur de la couche, de la ventilation, de l'humidité de l'air, etc.

Rendement théorique

environ 3,5 m²/kg pour l'épaisseur de 200 µm.

Préparation de la base

Il faut d'abord dégraisser les stratifiés de verre-polyester, abraser à sec (P80÷P120) et dégraisser à nouveau.

Il faut d'abord dégraisser les primaires, abraser à sec (P220÷P280) et dégraisser à nouveau.

MASTIC POLYESTER UNIVERSEL



Informations techniques

Travaux suivants

Après le durcissement, la surface doit être poncée:

- ponçage grossier: P80÷P120,
- ponçage final: P120÷P240.

Pour obtenir une résistance totale de la surface à l'eau, il faut couvrir la zone de réparation par une couche d'étanchéité:

- un revêtement en polyuréthane
- un revêtement d'époxy
- un revêtement de polyester sur la base des résines isophtaliques (gel coat, top coat)

Sur le mastic universel on peut également appliquer:

- les mastics de polyester
- les mastics époxy

Observations générales

- La température minimale de l'application s'élève à +10°C.
- Au cours du travail il est nécessaire d'utiliser un équipement de protection adéquat. Il faut protéger les voies respiratoires, la peau et les yeux.
- Les pièces doivent être ventilées.
- Le nettoyage des outils doit être effectué immédiatement après l'application.

Attention: En vue de maintenir la sécurité, il faut toujours respecter les données contenues dans la Fiche de données de sécurité relative à un produit donné.

Stockage

Des composants du produit doivent être conservés dans des récipients hermétiquement fermés dans des pièces sèches et fraîches. Après chaque utilisation, les récipients doivent être fermés immédiatement!

Durée de validité

Mastic polyester - 18 mois à partir de la date de fabrication.
Durcisseur - 18 mois à partir de la date de fabrication.

Garantie de qualité

La production, le contrôle de qualité et la réalisation des livraisons répondent aux exigences des normes ISO 9001 et 14001

Les données contenues dans ce document ont été préparées à titre d'information. Nous ne pouvons être tenus responsables des résultats des actions des utilisateurs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de produire un échantillon de contrôle et de déterminer l'adéquation du produit pour des applications spécifiques et individuelles. La marque Sea-Line® n'est pas responsable des dommages ou des pertes de profits associés à une mauvaise utilisation des produits.

Toutes les informations sont basées sur des recherches méticuleuses en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. La position établie sur le marché ne nous dispense pas du contrôle continu de la qualité de nos produits. Cependant, nous ne sommes pas responsables des effets finaux du stockage inadéquat ou de l'utilisation de nos produits et pour un travail incompatible avec les règles de l'art.

TROTON SARL Zabrowo.