

APPRET W09

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 7c

Primaire réactif d'accrochage monocomposant à base de résine vinylique époxy et de pigment anticorrosion**DOMAINE D'UTILISATION**

Carrosserie
Industrie générale
Matériel roulant

PROPRIETES

Assure une protection antirouille temporaire, doit être recouvert d'une finition pour assurer une protection prolongée
Facilité d'application
Bonne propriété anticorrosion
Grande rapidité de séchage
Excellente accroche sur la plupart des supports

APPLICATION

Matériel : Pistolet pneumatique, HVLP, airmix
Support : Métaux ferreux et métaux non ferreux soigneusement dégraissés
Conditions : Température > à 15°C - Humidité relative < à 70 %
: Prévoir un test de détrempe avant d'appliquer sur une peinture poudre. Utiliser alors préférentiellement le Diluant cellulo CRX

CARACTERISTIQUES

COULEUR	DILUTION - EN PART		
Crème	Version	Produit (kg)	Diluants (L) cellulo CRX polyuréthane lourd
ASPECT			
Mat			
DENSITE	Standard	100	30 à 70 parts
1,09 (± 0,03)	POT LIFE		
EXTRAIT SEC	-		
En poids : 40 % (± 2 %)	RENDEMENT THEORIQUE		
VISCOSITE DU PRODUIT	6 à 12 m ² au kilo		
2' ± 15" Coupe AFNOR N°4	SECHAGE (20°C - 65 % Humidité Relative)		
VISCOSITE D'APPLICATION	Hors Poussière : 5' - Sec : 30'		
25" ± 5" Coupe AFNOR N°4 (pistolet pneumatique)	Désolvatation suivie de 30' à 60°C		
EPAISSEUR SECHE RECOMMANDEE			
15 à 30 microns			

RECOUVRABILITE (à 20°C - 65 % HR sur film de 20 microns secs) :

Par tous types de finition après 1 heure de séchage
CAOUTCHOUC CHLORE ET EPOXY DECONSEILLES

HYGIENE ET SECURITE

COV : 700 g/l sur le produit prêt à l'emploi
Produit catégorie C (Carrosserie) - limite COV : 780 g/l
Consulter la fiche de données de sécurité