

BASES SP40 FLUO

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 7b1

Base spéciale semi-mat à base de résine acrylique**DOMAINE D'UTILISATION**

Décoration et enseigne
Marquage

PROPRIETES

Excellent séchage permettant de revernir rapidement

APPLICATION

Matériel : Pistolet pneumatique

Support : Sur apprêt blanc apte à recevoir une finition PU

CARACTERISTIQUES

COULEUR	DILUTION - EN VOLUME
Jaune / Orange / Rouge / Vert	Version Produit (L) Diluant PU : rapide / std / lourd
ASPECT	Standard 100 30 à 50 %
Mat	POT LIFE
DENSITE	-
1,12 (± 0,03) selon les teintes	RENDEMENT THEORIQUE
EXTRAIT SEC	5,5 à 8 m au kilo
En poids : 61 % (± 2 %) selon les teintes	
VISCOSITE DU PRODUIT	
2'30" ± 15" Coupe AFNOR N 4	
VISCOSITE D'APPLICATION	
25" ± 5" Coupe AFNOR N 4 (pistolet pneumatique)	
EPAISSEUR SECHE RECOMMANDEE	
30 microns	

RECOUVRABILITE (à 20 °C - 65 % HR sur film de 30 microns secs) :

Délai intercouche à 20 °C : 5 mn

Délai pour revernir à 20 °C : 15 mn sous ventilation

HYGIENE ET SECURITE

COV : 570 g/l sur le produit prêt à l'emploi

Produit catégorie E (carrosserie) - limite COV : 840 g/l

Consulter la fiche de données de sécurité

REMARQUES

En raison de la faible tenue aux UV des couleurs fluorescentes, il est nécessaire de protéger la base mate par un minimum de 60 µm de vernis PUA MS afin d'améliorer la protection en extérieur. Dans tous les cas la persistance de l'aspect fluorescent ne dépassera pas quelques mois (3 à 6 mois environ en extérieur, en fonction de l'exposition aux UV)

Catalyse possible à raison de 10 %

Afin d'obtenir l'aspect fluorescent, il est important de respecter à la fois l'épaisseur préconisée et l'uniformité d'épaisseur de la base SP40