

## DURCISSEUR PU 18

**Durcisseur isocyanate aliphatique non jaunissant  
utilisé pour la réticulation du Vernis bicomposant PU 18**

### *DOMAINE D'UTILISATION*

L'incorporation du Durcisseur PU 18 dans le vernis provoque le démarrage de la réaction polyuréthane qui limite la durée de vie du mélange (POT LIFE)

### *PROPRIETES*

Son ajout dans le vernis PU 18 est nécessaire afin d'obtenir :

- La résistance aux intempéries et aux agents chimiques.
- Un durcissement maximum.

Un surdosage n'améliore pas les caractéristiques du revêtement et provoque un retard de séchage.

### *CONSERVATION*

Température de stockage > 15 C - Tenir à l'abri de l'humidité.

Vérifier la date de péremption indiquée sur l'emballage

### *HYGIENE ET SECURITE*

COV : 440 g/l sur le produit livré

Consulter la fiche de données de sécurité