

DURCISSEUR PU 420 DB STANDARD / RAPIDE / LENT

**Durcisseur isocyanate
utilisé pour la réticulation des peintures polyuréthanes bi-composants de la ligne PU 420 DB**

DOMAINE D'UTILISATION

L'incorporation du Durcisseur dans la peinture provoque le démarrage de la réaction qui limite la durée de vie du mélange (POT LIFE)

PROPRIETES

Son ajout dans les peintures polyuréthanes est nécessaire, il permet d'obtenir les qualités attendues de la peinture notamment une bonne résistance chimique et mécanique ainsi que la durabilité extérieure.

Le durcisseur 420 DB rapide est utilisé lorsque les températures sont comprises entre 10 et 18 °C

Le durcisseur 420 DB standard est utilisé lorsque les températures sont comprises entre 18 et 30 °C

Le durcisseur 420 DB lent est utilisé lorsque les températures sont supérieures à 30 °C

Un surdosage n'améliore pas les caractéristiques du revêtement et provoque un retard de séchage.

CARACTERISTIQUES**COULEUR**

Incolore

ASPECT

Liquide

CONSERVATION

Température de stockage > 15 °C - Tenir à l'abri de l'humidité.

Lors de l'utilisation, l'humidité doit être inférieure à 80 %

HYGIENE ET SECURITE

COV : 300 g/l sur le produit livré

Consulter la fiche de données de sécurité