DURCISSEUR PUA THIX

Durcisseur isocyanate aliphatique non jaunissant

utilisé pour obtenir des peintures polyuréthanes***DOMAINE D'UTILISATION***

Par rapport au Durcisseur PUA, il permet d'augmenter l'extrait sec et la viscosité de la peinture finale. Il facilite ainsi les applications : airless, brosse, etc...

Pour tous les produits deux composants type Laque PUA, PU41, etc... son ajout est nécessaire afin d'obtenir :

- La résistance aux intempéries et aux agents chimiques.

- Un durcissement maximum.

Le Durcisseur PUA THIX assure au revêtement polyuréthane le maximum de DURABILITE et de STABILITE de la couleur.

PROPRIETES

* Respecter scrupuleusement la catalyse indiquée sur la fiche technique du produit concerné. Un surdosage n'améliore pas les caractéristiques du revêtement et provoque un retard de séchage.

* L'incorporation du Durcisseur PUA THIX dans la peinture provoque le démarrage de la réaction polyuréthane qui limite la durée de vie du mélange (POT LIFE).

* La vitesse de durcissement de la peinture polyuréthane obtenue par ce mélange, peut être accélérée par l'incorporation de l'accélérateur PU 85 (ne pas utiliser l'accélérateur PU 85 dans les vernis). La durée de vie du mélange est alors réduite proportionnellement à la quantité d'accélérateur ajoutée

CONSERVATION

Température de stockage > 15 C - Tenir à l'abri de l'humidité.

Voir date de péremption indiquée sur l'emballage.

HYGIENE ET SECURITE

COV : 270 g/l sur le produit livré

Consulter la fiche de données de sécurité