

FINITION SBR30

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 8c

Peinture à base de caoutchouc chloré**DOMAINE D'UTILISATION**

Maçonnerie - piscines - structures métalliques en ambiances industrielles agressives

PROPRIETES

Très bonne résistance chimique : aux acides, aux bases, aux sels, aux atmosphères corrosives

APPLICATION**Matériel** : Airless, rouleau, brosse**Support** : Béton - fibrociment: Structures métalliques en ambiance industrielle agressive
(utilisation du primaire 218 ou SBR30 PH)**CARACTERISTIQUES**

COULEUR	DILUTION - EN PART		
Toutes couleurs	Versions	Produit (kg)	Diluants synthétiques (L) N100
ASPECT	Standard	100	Prêt à l'emploi
Satiné	POT LIFE		
DENSITE	-		
1,30 à 1,45 ($\pm 0,03$) selon les teintes	RENDEMENT THEORIQUE		
EXTRAIT SEC	4,5 à 8 m au kilo		
En poids : 60 à 65 % (± 2 %) selon les teintes	SECHAGE (20 °C - 65 % Humidité Relative)		
VISCOSITE D'APPLICATION	Hors Poussière : 1h00-1h30-Sec : 2h00-3h00-Dur : 24h00		
Produit prêt à l'emploi pour une application brosse / rouleau	DESOLVATATION		
EPAISSEUR SECHE RECOMMANDEE	Désolvatation suivie de 30' à 60 °C		
40 à 70 microns			

RECOUVRABILITE (à 20 °C - 65 % HR sur film de 40 microns secs) :

Uniquement par lui-même après 12 heures de séchage

HYGIENE ET SECURITE

COV : 500 g/l sur le produit prêt à l'emploi

Produit catégorie I - limite COV 2010 : 500 g/l

Consulter la fiche de données de sécurité

REMARQUES

Lors de la mise en peinture d'une piscine, attendre 21 jours de séchage avant la mise en eau.