

LAQUE CELLULO C87

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 5a 4a

Laque cellulosique à base de résine nitrocellulosique et glycérophthaliques

DOMAINE D'UTILISATION

Tout domaine où l'on recherche une très grande rapidité de séchage : Meubles (bois et métalliques), outillages,...

PROPRIETES

Très grande rapidité de séchage.

Bon brillant et garnissant.

Grande dureté.

APPLICATION**Matériel** : Pistolet pneumatique, HVLP, airless**Support** : Bois, métal nu recouvert de préférence d'un apprêt**CARACTERISTIQUES**

COULEUR	DILUTION - EN PART		
Toutes couleurs	Versions	Produit (kg)	Diluants cellulosiques (L)
ASPECT	Standard	100	CRX : 5 à 30 parts
Brillant	Réactif	100	Réactif CRX : 5 à 30 parts
DENSITE	POT LIFE		
0,93 à 1,17 ($\pm 0,03$) selon les teintes	-		
EXTRAIT SEC	RENDEMENT THEORIQUE		
En poids : 31 à 50 % (± 2 %) selon les teintes	4 à 5 m au kilo		
VISCOSITE DU PRODUIT	SECHAGE (20 °C - 65 % Humidité Relative)		
2'15" $\pm$ 10" Coupe AFNOR N 4	Hors Poussière : 5-10' - Sec : 15-20'		
VISCOSITE D'APPLICATION			
25" $\pm$ 5" Coupe AFNOR N 4 (pistolet pneumatique)			
EPAISSEUR SECHE RECOMMANDEE			
40 à 50 microns			

RECOUVRABILITE (à 20 °C - 65 % HR sur film de 40 microns secs) :

Par elle-même

HYGIENE ET SECURITE

COV: 630 g/l sur le produit prêt à l'emploi

Teintes disponibles en colorimétrie sans plomb (teintes NT)

Consulter la fiche de données de sécurité

REMARQUES

Pour application directe sur métal, employer le diluant cellulosique réactif CRX