FICHE TECHNIQUE: 11/12/2017 PAGE: 1/1

LAQUE MARTELEE ST

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 4a

Finition à base d'alkyde styrénée et de pigments aluminium

DOMAINE D'UTILISATION

Outillage, machines outils...

Industrie générale

Tous supports pour lesquels, on recherche un effet décoratif.

PROPRIETES

Très belle finition décorative masquant les défauts.

Aspect brillant, métallisé, martelé

Séchage rapide.

Résistance à la coulure, uniformité du dessin.

APPLICATION

Matériel : Pistolet pneumatique, HVLP, airless, airmix

Mise en oeuvre : Pour obtenir une bonne régularité du dessin, il faudra pistoler sur toute la surface un

léger voile et revenir ensuite plus lentement et plus grassement en finissant en une seule

application.

Support : Direct sur métaux bien dégraissés, cependant une sous-couche type 234 est préférable.

: Sur métaux ferreux sablés : Sous couche type apprêt 234 indispensable

CARACTERISTIQUES

| COULEUR | DILUTION | DILUTION - EN VOLUME | | |
|---|--------------|---|---------------|--|
| 9 teintes (voir nuancier) | Version | Produit (L) | Diluants (L) | |
| Autres teintes sur demande | | | CRX (cellulo) | |
| ASPECT | Standard | 100 | 5 à 15 | |
| Brillant | POT LIFE | | | |
| DENSITE | - | | | |
| $0.98 (\pm 0.03)$ selon les teintes | RENDEME | RENDEMENT THEORIQUE | | |
| EXTRAIT SEC | 5,5 à 10 m | 5,5 à 10 m au kilo | | |
| En poids : 42 à 50 % (\pm 2 %) selon les teintes | SECHAGE | SECHAGE (20 C - 65 % Humidité Relative) | | |
| VISCOSITE DU PRODUIT | Hors Poussie | Hors Poussière : 15' - Sec : 30 à 45' - Dur : 24h | | |
| Thixotrope | Désolvatatio | Désolvatation suivie de 30' à 60 C | | |
| VISCOSITE D'APPLICATION | | | | |
| Produit thixotrope (pistolet pneumatique) | | | | |
| EPAISSEUR SECHE RECOMMANDEE | | | | |
| 40 à 70 microns | | | | |

RECOUVRABILITE (à 20 C - 65 % HR sur film de 40 microns secs) :

Non approprié

HYGIENE ET SECURITE

COV : 540 g/l sur le produit prêt à l'emploi

Consulter la fiche de données de sécurité