LAQUE PUA ALIMENTAIRE

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 7b1 6a

Laque polyuréthane à base de résines acryliques hydroxylées

DOMAINE D'UTILISATIONIndustrie générale
Plasturgie**PROPRIETES**

Grande facilité d'application
 Très bonne résistance mécanique et chimique après 48 heures de séchage.
 Qualité alimentaire : Rapport d'essai N RE 02430-0-GB (Laboratoires Pourquery)
 Excellente durabilité extérieure.
 Excellent brillant (supérieur à 90 sous 60) et profondeur de brillant.

APPLICATION

Matériel : Pistolet pneumatique, HVLP.
Support : Sur apprêt PUA 54 alimentaire.

CARACTERISTIQUES

COULEUR	CATALYSE - EN VOLUME			
Blanc pur	Versions	Produit	Durcisseur (PUA)	Diluants PUA Standard-Lourd
ASPECT	Standard	2	1 (standard)	0-10 %
Brillant	POT LIFE			
DENSITE	8 heures			
1,35 (± 0,03)	RENDEMENT THEORIQUE			
EXTRAIT SEC	6 à 10 m au kilo			
En poids : 69 % (± 2 %)	SECHAGE (20 C - 65 % Humidité Relative)			
VISCOSITE DU PRODUIT	Hors Poussière : 30-45' - Sec : 5 h - Dur : 24 heures			
1' ± 15" Coupe AFNOR N 4	Désolvatation suivie de 30' à 60 C			
VISCOSITE D'APPLICATION				
25" ± 5" Coupe AFNOR N 4 (pistolet pneumatique)				
EPAISSEUR SECHE RECOMMANDEE				
40 à 60 microns				

RECOUVRABILITE (à 20 C - 65 % HR sur film de 40 microns secs) :

Par elle-même après 24 heures de séchage.

HYGIENE ET SECURITE

COV : 490 g/l sur le produit prêt à l'emploi
 Produit catégorie J - limite COV 2010 : 500 g/l
 Consulter la fiche de données de sécurité.