

NOIR MAT HT SILICONE S400

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 10c

Finition à base de résine silicone à séchage air

DOMAINE D'UTILISATION

Toute pièce dont la température de service se situe entre 150 et 450 °C : inserts de cheminées, pots d'échappement

PROPRIETES

Tenue température jusqu'à 450 °C

Séchage air rapide (le durcissement complet se fait lors de la mise en chauffe du revêtement)

Très bonne adhérence sur métaux ferreux

APPLICATION

Matériel : Pistolet pneumatique, HVLP

Support : Métaux ferreux

CARACTERISTIQUES

COULEUR	DILUTION - EN PART		
Noir	Versions	Produit (kg)	Diluant (L) TYS-N100
ASPECT	Standard	100	0 à 10
Semi mat	POT LIFE		
DENSITE	-		
1,30 (± 0,03)	RENDEMENT THEORIQUE		
EXTRAIT SEC	6 à 9 m au kilo		
En poids : 66 % (± 2 %)	SECHAGE (20 °C - 65 % Humidité Relative)		
VISCOSITE DU PRODUIT	Hors Poussière : 10 à 15' - Manipulable : 30 à 40'		
1'30" ± 15" Coupe AFNOR N 4	Désolvatation suivie de 20' à 60 °C		
VISCOSITE D'APPLICATION			
30" ± 5" Coupe AFNOR N 4 (pistolet pneumatique)			
EPAISSEUR SECHE RECOMMANDEE			
40 à 60 microns			

RECOUVRABILITE (à 20 °C - 65 % HR sur film de 40 microns secs) :

Uniquement par lui-même après 12 heures de séchage

HYGIENE ET SECURITE

COV : 465 g/l sur le produit prêt à l'emploi

Produit catégorie I - limite COV 2010 : 500 g/l

Consulter la fiche de données de sécurité

REMARQUES

Le séchage s'effectue à l'air mais le durcissement complet se fera lors de la première mise en chauffe du revêtement (la montée en température progressive peut se faire après 1 heure de séchage air)