

**NOIR SEMI MAT NS F30**

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 5a 4a

**Apprêt à base de résine nitrocellulosique, de résine synthétique et de pigment anticorrosion****DOMAINE D'UTILISATION**

Bois  
 Mobilier métallique  
 Éléments nécessitant une mise en peinture rapide

**PROPRIETES**

Très grande rapidité de séchage  
 Bon accrochage sur acier dégraissé

**APPLICATION**

**Matériel** : Pistolet, HVLP, airless  
**Support** : Bois - Métal ferreux dégraissé

**CARACTERISTIQUES**

| COULEUR                                         | DILUTION - EN PART                      |              |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Noir                                            | Version                                 | Produit (Kg) | Diluants (L)                      |
| ASPECT                                          | Standard                                | 100          | Cellulo CRX : 5 à 30 volumes      |
| Semi-mat                                        | Réactif                                 | 100          | Cellulo réactif CRX : 5 à 30 vol. |
| DENSITE                                         | POT LIFE                                |              |                                   |
| 0,98 (± 0,03)                                   | -                                       |              |                                   |
| EXTRAIT SEC                                     | RENDEMENT THEORIQUE                     |              |                                   |
| En poids : 35 % (± 2 %)                         | 3 à 4 m <sup>2</sup> au kg              |              |                                   |
| VISCOSITE DU PRODUIT                            | SECHAGE (20°C - 65 % Humidité Relative) |              |                                   |
| 1'40" ± 10" Coupe AFNOR N°4                     | Hors Poussière : 10' - Sec : 20 - 25'   |              |                                   |
| VISCOSITE D'APPLICATION                         |                                         |              |                                   |
| 25" ± 5" Coupe AFNOR N°4 (pistolet pneumatique) |                                         |              |                                   |
| EPAISSEUR SECHE RECOMMANDEE                     |                                         |              |                                   |
| 40 à 50 microns                                 |                                         |              |                                   |

**RECOUVRABILITE (à 20°C - 65 % HR sur film de 30 microns secs) :**

Par tout produit de la série C87

**HYGIENE ET SECURITE**

COV : 690 g/l sur le produit prêt à l'emploi

Consulter la fiche de données de sécurité

**REMARQUES**

Pour un meilleur accrochage sur acier, il est préférable d'utiliser la version réactif