R100 - ANTIROUILLE FINITION SATINEE

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 4a 9c

Antirouille de finition à base de résines glycérophtaliques, de résines d'hydrocarbures et de pigment anticorrosion**DOMAINE D'UTILISATION**

Charpente et ouvrages métalliques intérieurs

PROPRIETES

Bon pouvoir couvrant et garnissant

Séchage rapide

Application directe sur acier

APPLICATION**Matériel** : Brosse sur petites surfaces - Pistolet pneumatique - Pistolet type airless ou airmix**Support** : Métaux ferreux dégraissés et dérouillés**CARACTERISTIQUES**

COULEUR	DILUTION - EN PART		
Toutes couleurs	Version	Produit (kg)	Diluants synthétiques (L)
ASPECT	TYS - N100		
Satiné	Standard	100	0 à 15
DENSITE	POT LIFE		
1,39 à 1,43 ($\pm 0,03$) selon les teintes	-		
EXTRAIT SEC	RENDEMENT THEORIQUE		
En poids : 69 à 80 % (± 2 %) selon les teintes	4,5 à 6,5 m au kilo		
VISCOSITE DU PRODUIT	SECHAGE (20 C - 65 % Humidité Relative)		
2'30" $\pm$ 15" Coupe AFNOR N 4	Hors Poussière : 20-25' - Sec : 3 heures - Dur : 24 heures		
VISCOSITE D'APPLICATION	Désolvatation suivie de 30' à 60 C		
30" $\pm$ 5" Coupe AFNOR N 4 (pistolet pneumatique)			
EPAISSEUR SECHE RECOMMANDEE			
50 à 70 microns			

RECOUVRABILITE (à 20 C - 65 % HR sur film de 50 microns secs) :

Par lui-même après 24 heures de séchage

HYGIENE ET SECURITE

COV : 440 g/l sur le produit prêt à l'emploi

Produit catégorie I - limite COV 2010 : 500 g/l

Consulter la fiche de données de sécurité