

PELLERCLEAN consiste en un primaire d'accrochage et une finition anti-adhérente. Protection écologique des hélices et embases dont les avantages sont les suivants :

- Procure une protection long terme contre les incrustations aussi bien en douce qu'en eau de mer.
- Les éventuelles salissures sont éliminées par les écoulements ou un essuyage.

Méthode d'application

Etape 1 : Eliminer toute contamination ou anciennes peintures de la surface à traiter

Etape 2 : Pour le bronze, l'aluminium et l'inox: Dépolir la surface avec abrasif grain 60. Pour application sur peinture d'origine, il est recommandé de dépolir la surface avec abrasif grain 180.

Etape 3: Prenez soin de nettoyer toute la surface à peindre avec l'acide phosphorique pour éliminer tout résidu.

Etape 4: Mélanger une boîte de SEAJET Pellerclean Primer Base avec une boîte de SEAJET PellerClean Primer Hardener. Incorporer le Hardener à la base tout en mélangeant pendant 5 minutes. Appliquer une couche de produit mélangé au pinceau d'abord sur les angles vifs puis sur la totalité de la surface.

Etape 5: 15 minutes après l'application de la première couche, recouvrir avec une nouvelle couche de SEAJET Pellerclean Primer. Pour la seconde couche mélanger pendant 5 minutes, appliquer une couche sur toute la surface de l'embase et de l'hélice, éliminer l'excédent de produit mélangé une fois terminé.

Etape 6: 15 minutes après l'application de la deuxième couche, appliquer la finition anti-adhérente SEAJET Pellerclean Clear Coat. Bien mélanger dans le pot (mono composant) puis appliquer 1 couche sur toute la surface revêtue de primaire.

Etape 7: Appliquer une deuxième couche 2 heures après l'application de la première couche SEAJET Pellerclean Clear Coat.

Etape 8: Appliquer une troisième couche 2 heures après l'application de la deuxième couche de SEAJET Pellerclean Clear Coat.

Facteurs clés de succès

Apportez un soin particulier à la préparation de la surface (ponçage, décontamination, etc.). Protéger l'hélice après l'application jusqu'à l'immersion. Pellerclean contient des silicones, prendre toutes les précautions pour ne pas contaminer d'autres endroits. Eliminer tout le matériel une fois l'application terminée. Ne pas réutiliser les pinceaux. Appliquer par temps sec dans une température ambiante >10°C minimum.

Prêt pour l'immersion 8 heures après l'application de la couche finale dans une température ambiante >15°C, à des températures plus basses, prolonger le délai.

Réparation et renouvellement

Pour repeindre un ancien système Pellerclean: vous pouvez appliquer à nouveau trois couches de finition Seajet Pellerclean après nettoyage à l'eau douce. Sur les zones d'usure (bords de fuite) une nouvelle application peut s'avérer nécessaire tous les ans. Pour réparer des zones endommagées, suivre les étapes 1 à 8.

Contient: 1 x Seajet Pellerclean Primer Base | 1 x Seajet Pellerclean Primer Hardener | 1 x Seajet Pellerclean Clear Coat

Pour toute commande, contacter votre agence AGL Marine :