SOLEAUPOX

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 6b

Peinture époxydique deux composants en phase aqueuse**DOMAINE D'UTILISATION**

Intérieur uniquement. Sols ciments, parkings, garages, sols d'usines, bitume stabilisé.

PROPRIETES

Séchage et durcissement rapide.

Bonne résistance à l'usure et aux agents de nettoyage, aux huiles, graisses et hydrocarbures.

APPLICATION* **Matériel** : Brosse, rouleau.* **Mise en oeuvre** :

- Application en deux couches. Doit être conforme au DTU 59-3 en vigueur et aux règles de l'art.
- Temps de séchage entre deux couches : Mini 7 heures / Maxi 48 heures (à 20 °C et 65 % HR).
- Mise en service (à 20 °C et 65 % HR) :
 - Trafic léger : 24 à 36 heures après 2ème couche.
 - Trafic lourd : 5 à 6 jours après 2ème couche.

- Nettoyage du matériel : Eau

Température minimale d'application : 10 °C - Humidité relative inférieure à 70 %.

PREPARATION DES SURFACES (conforme au DTU 59.3) : Le support doit être sain (élimination des parties friables ou non adhérentes), propre (dégraissage, dépoussiérage, traitement acide avec ACIDOX) et sec. Les trous et imperfections devront être comblés avant mise en peinture. Le support doit être poreux : Test de la goutte d'eau.

- **L'eau pénètre** : le support change de couleur => porosité suffisante.- **L'eau perle**, la goutte reste en surface => porosité insuffisante.

Dans le cas d'une porosité insuffisante, prévoir un grenailage ou un traitement acide avec ACIDOX.

Ciment neuf : Mise en peinture après 30 jours de séchage. Dépoussiérage - Traitement acide avec ACIDOX - Rinçage - Séchage complet - Dépoussiérage - Test de porosité.

Ciment ancien : Dépoussiérage - Dégraissage avec l'ACIDOX - Rinçage - Séchage complet - Dépoussiérage - Test de porosité.

Ciment peint : Dépoussiérage - Dégraissage - Rinçage - Ponçage - Dépoussiérage. Test de détrempe et d'adhérence du nouveau revêtement sur l'ancienne peinture.

Laisser un temps de mûrissement de 1/4 heure au produit catalysé prêt à l'emploi avant application

CARACTERISTIQUES

COULEUR	DILUTION - EN KG			
Voir nuancier sol : 10 teintes	Version	Produit	Durcisseur (Kg)	Eau
Autres couleurs, nous consulter		(kg)	soleaupox 756	(L)
ASPECT	1ère couche	3	1	0 à 0,4
Semi-brillant	2ème couche	3	1	0 à 0,2
DENSITE	POT LIFE			
1,20 à 1,40 (± 0,03) selon les teintes	1 heure 30 maxi			
EXTRAIT SEC	RENDEMENT THEORIQUE			
En poids : 50 à 60 % (± 2 %) selon les teintes	5 à 7 m ² au kilo par couche			
VISCOSITE DU PRODUIT	3 kg peinture + 1 kg durcisseur = 10 m ² en deux couches			
Thixotrope	SECHAGE (20 °C - 65 % Humidité Relative)			
	Hors Poussière : 1 h 30 à 2 h - Sec : 4 h			

RECOUVRABILITE (à 20 °C - 65 % HR sur film de 50 microns secs) :

Entre 7 et 48 heures

HYGIENE ET SECURITE

COV: 30 g/l sur le produit prêt à l'emploi

Produit catégorie J - limite COV 2010 : 140 g/l

Consulter la fiche de données de sécurité