

SUPSATIN 3000

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 4A

Finition à base de résine glycérophtalique longue en huile thixotropée

DOMAINE D'UTILISATION

Bâtiment : Travaux de qualité, neufs ou d'entretien, d'intérieur ou éventuellement d'extérieur

PROPRIETES

Non jaunissant et pénétrant.

Bonne résistance au lessivage.

Très bon garnissant et pouvoir couvrant.

Facilité d'application

APPLICATION**Matériel** : Brosse, rouleau, pistolet pneumatique ou airless**Support** : Tous supports usuels ou bâtiment, plâtres et dérivés, bois, enduits, ...**CARACTERISTIQUES**

COULEUR	DILUTION - EN PART		
Toutes couleurs	Versions	Produit	Diluant V96
ASPECT		(L)	(L)
Satiné	Standard	4	0,3 à 0,9 parts
DENSITE	POT LIFE		
1,46 (± 0,03) selon les teintes	-		
EXTRAIT SEC	RENDEMENT THEORIQUE		
En poids : 77 % (± 2 %) selon les teintes	9 à 13 m ² /l		
VISCOSITE DU PRODUIT	SECHAGE (20 C - 65 % Humidité Relative)		
Thixotrope	Hors Poussière : 2 h à 3 h - Sec : 6 h		

RECOUVRABILITE (à 20 C - 65 % HR sur film de 50 microns secs) :

Par elle-même après 24 heures de séchage

HYGIENE ET SECURITE

COV : 400 g/l sur le produit prêt à l'emploi

Produit catégorie I - limite COV 2010 : 500 g/l

Consulter la fiche de données de sécurité