

VINYL SATIN

AFNOR T36005 - Famille 1 - Classe 7b2

Peinture dispersion aqueuse satinée à base de copolymères versatiques-acryliques**DOMAINE D'UTILISATION**

Bâtiment : Tous travaux d'intérieur

PROPRIETES

Diluable à l'eau - inodore.

Excellente lavabilité.

Non jaunissant.

Additif antirouille incorporé

APPLICATION**Matériel** : Brosse, rouleau, pistolet airless**Support** : Tous supports usuels ou bâtiment, plâtres et dérivés, ciments et dérivés, bois, enduits,...**CARACTERISTIQUES**

COULEUR	DILUTION - EN PART		
Toutes couleurs	Versions	Produit (Kg)	Eau (L)
ASPECT	Standard	100	0 à 10 volumes
Satiné poché fin	POT LIFE		
DENSITE	-		
1,14 - 1,30 ($\pm 0,03$) selon les teintes	RENDEMENT THEORIQUE		
EXTRAIT SEC	5,5 à 7 m au kilo		
En poids : 44 - 53 % (± 2 %) selon les teintes	SECHAGE (20 °C - 65 % Humidité Relative)		
VISCOSITE DU PRODUIT	Hors Poussière : 1h - Sec : 2 à 3 h		
Thixotrope			

RECOUVRABILITE (à 20 °C - 65 % HR sur film de 50 microns secs) :

Par elle même après 6 heures de séchage

HYGIENE ET SECURITE

COV : 30 g/l sur le produit prêt à l'emploi

Produit catégorie B - limite COV 2010 - 100 g/l

Consulter la fiche de données de sécurité

REMARQUES**CRAINT LE GEL**

Ne pas appliquer par une température inférieure à + 5 °C

S'utilise généralement sur une sous couche opacifiante type acryl mat 5600.